

Merk	KGS
Artikel	KGS K21 Platinum Solvent 5 l
KGS-artikelnummer(s)	24273 (oud art.nr.: 8950.10020)



Opmerking: Deze afbeelding dient enkel ter illustratie

Toepassingsgebied

KGS K21 Platinum is een oplosmiddelhoudend impregneermiddel voor gepolijst, gevlamd en geslepen marmer, graniet en natuursteen. En voor kunststeen, betonsteen en terrazzo.

Eigenschappen

- Water- en olieafstotend
- Vochtdoorlatend (opstijgend vocht kan eruit diffunderen)
- Bescherming tegen dagelijkse verontreinigingen, zoals bv. water, olie, koffie
- De zuurgevoeligheid van enkele steensoorten, zoals marmer en kalksteen blijft bestaan. Daarom wordt aanbevolen om spatten onmiddellijk weg te vegen
- Geschikt voor vloeren, werkbladen en vochtige ruimten.
- Effectieve bescherming tegen uitbloeiingen, verkleuringen en oxidatievlekken
- Uv-bestendig
- Bruikbaar op gepolijste en ruwe stenen bedekkingen
- Erg geschikt voor stenen platen, werkbladen, standbeelden en grafstenen
- Benadrukt de natuurlijke glans
- Binnen- en buitengebruik

Verwerking

Goed schudden voor gebruik.

Het oppervlak moet schoon en droog zijn, alle resten van andere chemische producten moeten eerst volledig worden verwijderd.

Indien nodig alle gevoelige plaatsen voor oplosmiddel (bv. spoelbak) afdekken en beschermen tegen spatten. De impregnering verdelen met een rol of doek. Bij erg poreuze, sterk zuigende ondergronden wordt aanbevolen om het product minstens 2 maal aan te brengen. Overtollig materiaal na 10-15 minuten opnemen met een droge, pluisvrije doek. Niet droog wrijven! Na een inwerktijd van minstens 30 minuten tot maximaal 2 uur (bij zeer dichte materialen) nog aanwezige resten van overtollig materiaal verwijderen met een doek.

Als de ondergrond de impregnering zeer sterk zou nazuigen, kan men ten vroegste na 12 tot uiterlijk 24 uur een tweede laag aanbrengen. Dat kan gebeuren bij erg poreuze oppervlakken. Eventuele gebreken die, zeker bij grote oppervlakken, kunnen ontstaan, doordat er te weinig materiaal is aangebracht, kunnen eveneens met een tweede laag worden hersteld.

Temperatuur van het te bewerken oppervlak mag niet onder 10 °C liggen. Bij buitengebruik moet rechtstreeks zonlicht en/of regen de eerste 24 uur worden vermeden. De impregnering is doorgaans na 48 uur volledig uitgehard.

Verpakking

Fles van 1 liter (1 karton/10 x 1 liter)
Bus van 5 liter (1 karton/2 x 5 liter)

Verdunning/verbruik

Gebruiksklaar

Opbrengst/liter

Ruwe oppervlaktestructuur	5 m ²
Geslepen oppervlak	10 m ²
Gepolijst oppervlak	15-20 m ²

(De informatie over de opbrengst is slechts een richtwaarde en kan variëren naargelang de poreusheid, oppervlaktestructuur en andere factoren.)

Opgelet:

- Tijdens het gebruik moeten geschikte handschoenen conform EN 374 worden gedragen.
- Veiligheidsbril dragen.
- Tijdens en na de verwerking goed verluchten.
- Product gesloten en buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Product uit de buurt van voedingsmiddelen en drank houden.
- Meer informatie vindt u op het veiligheidsinformatieblad (VIB) verkrijgbaar op het
- tel.nr. + 49(0)231 96787900 of via e-mail kgswinter@kgsdiamond.com.
- Droog bewaren bij min. +5 °C

Garantie

Voormelde informatie werd volgens de actuele stand van ontwikkeling en toepassingstechniek van ons bedrijf opgesteld en dient als algemene richtlijn te worden begrepen. Wij kunnen echter geen garantie volgens § 443 BGB voor het verwerkingsresultaat in afzonderlijke gevallen verlenen omwille van de vele gebruiksmogelijkheden en de opslag- en verwerkingsomstandigheden van onze producten waarop wij geen invloed hebben. KGS Diamond is niet aansprakelijk voor rechtstreekse, onrechtstreekse of terloops ontstane schade of gevolgschade. Het product moet in ieder geval eerst op een onopvallende plaats worden uitgetest.

Contactinformatie

KGS DIAMOND
Industriestraat 2, 8081 HG Elburg
Nederland
Tel.: +31 (0) 525 683 300
Fax: +31 (0) 525 683 530
sales@kgs.swiss

Alter Hellweg 96, 44379 Dortmund
Duitsland
Tel.+49(0)231-96787900
Fax+49(0)231-96787909
kgswinter@kgs.swiss

KGS Winter GmbH